

# ET432 Abrazadera de dos salidas de 1 ½" x ¼" ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
7	29 Septiembre 2023

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en http://likinormas.enelcol.com.co





## 1. OBJETO

Esta especificación técnica tiene por objeto establecer las características y requisitos técnicos que deben cumplir y los ensayos a los cuales deben ser sometidos las abrazaderas de dos salidas que solicitará ENEL Colombia, para el sistema eléctrico de distribución.

## 2. ALCANCE

Esta especificación técnica se aplicará en todas las abrazaderas de 1 ½" X ¼" de dos salidas que adquiera ENEL Colombia.

## 3. SERVICIO

Estos herrajes se usan para montar y/o fijar otros elementos a postes y son de servicio continuo en el sistema de media y baja tensión del área de concesión de ENEL Colombia, bajo las siguientes condiciones:

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES		
Altura sobre el nivel del mar	2700 msnm	
Ambiente	Tropical	
Humedad	Mayor al 90 %	
Temperatura máxima y mínima	45 °C y - 5 °C respectivamente.	
Instalación	Sobre puesta en poste	

## 4. SISTEMA DE UNIDADES

En todos los documentos técnicos se deben expresar las cantidades numéricas en unidades del sistema Internacional (S.I.). Si se usan catálogos, folletos o planos, en sistemas diferentes de unidades, deben hacerse las conversiones respectivas.

# 5. NORMAS DE FABRICACIÓN Y PRUEBAS

NORMA	DESCRIPCIÓN
NTC 2076	Electricidad . Galvanizado por inmersión en caliente para herrajes y perfiles estructurales de hierro y acero.
NTC 2618	Tornillos y tuercas de acero recubiertos con cinc para construcción de líneas aéreas.
NTC 2663	Electrotecnia . Abrazaderas o collarines.

Pueden emplearse otras normas internacionalmente reconocidas equivalentes o superiores a las aquí señaladas, siempre y cuando se ajusten a lo solicitado en la presente especificación técnica .

Las normas citadas en la presente especificación (o cualquier otra que llegare a ser aceptada por ENEL Colombia se refieren a su última revisión.

# 6. REQUISITOS TÉCNICOS PARTICULARES

La platina utilizada será de 1 ½" X ¼" (38,1 X 6,35mm) y la forma y dimensiones se muestran en la figura 1.

## 6.1 GEOMÉTRICOS.

La platina utilizada será de 1  $\frac{1}{2}$ " X  $\frac{1}{4}$ " (38,1 X 6,35mm) y la forma y dimensiones se muestran en la figura 1.

## 6.2 QUÍMICOS.

Las platinas deben cumplir con los siguientes requisitos de la tabla 1:

## TABLA 1

Composición química de las platinas		
Elemento		
% Carbono, máximo	0,25	
% Fósforo, máximo	0,05	
% Azufre, máximo	0,05	



## **6.3 MECÁNICOS**

Las platinas utilizadas para la fabricación de las abrazaderas de dos salidas deben tener los siguientes requisitos mínimos:

- Resistencia a la tracción mínima 340 MPa
- Límite mínimo de fluencia mínima 180 MPa
- % de alargamiento en 50 mm 30

#### Doblado en caliente.

La temperatura máxima permitida es de 650 grados centígrados. El fabricante debe garantizar ésta temperatura sobre la platina; se recomienda el uso de tiza térmica de 620 grados y de 650 grados centígrados.

## **6.4 REQUISITOS DEL RECUBRIMIENTO**

Para el recubrimiento se acepta el galvanizado por inmersión en caliente.

Las abrazaderas serán totalmente galvanizadas por inmersión en caliente y deberán cumplir con las especificaciones técnicas de la norma NTC 2076 y deben estar libres de burbujas, áreas sin revestimiento, depósitos de escoria, manchas negras y cualquier otro tipo de inclusiones o imperfecciones.

La capa de material de cinc utilizado será de calidad especial según norma NTC 2076 (tabla 2).

#### TABLA 2

COMPOSICIÓN QUIMICA DEL CINC ( % )				
GRADO Plomo máx. Hierro máx. Cadmio máx. Cinc, mín.				
Especial	0,03	0,02	0,02	99,9

Las platinas se galvanizan con clase B-2 y los elementos roscados con clase C según Norma NTC 2076 (tabla 3).

TABLA 3

REQUISITOS DE GALVANIZADO				
ELEMENTO	PROMEDIO		MINIMO	
	g/m2	mm	g/m2	mm
Platinas	458	65,4	381	54,4
Elementos Roscados	397	56,6	336	48



## **6.5 REQUISITOS DEL ACABADO**

Los perfiles deben ser de una sola pieza, libres de soldaduras, libres de deformaciones, fisura, aristas cortantes, y defectos de laminación. No se permiten dobleces ni rebabas en las zonas de corte, perforadas o punzadas. El recubrimiento debe estar libre de burbujas, depósitos de escorias, manchas negras, excoriaciones y/u otro tipo de inclusiones.

# 7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Si el número de elementos defectuosos es menor o igual al correspondiente número de defectuosos definidos a continuación, se deberá considerar que el lote cumple con los requisitos técnicos exigidos por ENEL Colombia, en caso contrario, el lote se rechazará.

## Inspección Visual y Dimensional

De acuerdo a la tabla a continuación.

Tabla inspección visual y dimensional				
Tamaño del lote	Muestra	Aceptado	Rechazado	
2 a 8	2	0	1	
9 a 15	2	0	1	
16 a 25	2	0	1	
26 a 50	3	0	1	
51 a 90	5	1	2	
91 a 150	8	1	2	
151 a 280	13	1	2	
281 a 500	20	2	3	
501 a 1200	32	3	4	
1201 a 3200	50	5	6	
3201 a 10000	80	6	7	
10001 a 35000	125	8	9	
35001 a 150000	200	10	11	
150001 a 500000	315	10	11	

TABLA 4. Plan de muestreo para inspección visual y dimensional.

## **Ensayos mecánicos**

De acuerdo a la tabla a continuación.



Tabla inspección visual y dimensional				
Tamaño del lote	Muestra	Aceptado	Rechazado	
2 a 8	2	0	1	
9 a 15	2	0	1	
16 a 25	2	0	1	
26 a 50	2	0	1	
51 a 90	2	0	1	
91 a 150	2	0	1	
151 a 280	3	0	1	
281 a 500	3	0	1	
501 a 1200	5	1	2	
1201 a 3200	6	1	2	
3201 a 10000	8	1	2	
10001 a 35000	8	1	2	
35001 a 150000	13	1	2	
150001 a 500000	13	1	2	

TABLA 5. Plan de muestreo para pruebas mecánicas.

## 8. PRUEBAS

#### **8.1 PRUEBAS TIPO**

## 8.1.1 Prueba dimensional

La verificación de las dimensiones se hará con los instrumentos de medida que den la aproximación requerida (cinta metálica con divisiones de 1mm para longitudes y calibrador para los diámetros y espesores). El tamaño de la muestra deberá estar de acuerdo con la tabla 4.

## 8.1.2 Análisis químico

Se efectuará el análisis químico de acuerdo a lo requerido en el numeral 6.2 bajo el resultado de ensayos en laboratorio acreditado en ISO IEC 17025. El análisis químico puede ser realizado en un espectrómetro calibrado con los patrones correspondientes.

## 8.1.3 Prueba mecánica

## 8.1.3.1 Ensayo de tracción y de flexión.

Las abrazaderas deben poder soportar una carga mínima de 40 kN (4080 kg-f) según el montaje de ensayos mostrados en la figura 2 sin que se presenten agrietamientos o roturas. Mantener la carga por un minuto. Llevar a carga de rotura con un valor mínimo de 58,8 kN (6000 kg-f).



#### 8.1.3.2 Ensayo de doblamiento

Las platinas deben ser sometidas a doblamiento de  $180^{\circ}$  sin que se presente agrietamiento del acero en la parte exterior, según norma NTC 1.

#### 8.1.3.3 Ensayo de Desdoblamiento

Como prueba de rutina se debe efectuar un enderezamiento a 30º en los dobleces donde van alojados los tornillos sin que se presente ningún agrietamiento..

#### 8.1.4 Prueba de recubrimiento

Para elementos galvanizados, esta prueba se hará de acuerdo a la norma NTC 2076.

La prueba de espesor de recubrimiento puede ser con ecómetro debidamente calibrado.

## 8.2 PRUEBAS DE RECEPCIÓN

Las pruebas de recepción son:

- Inspección visual
- · Verificación dimensional
- Verificación certificados de calidad
- Verificación espesor de galvanizado
- Ensayo de tracción

# 9. EMPAQUE, ROTULADO Y MARCACIÓN

## 9.1 EMPAQUE

Las abrazaderas se empacarán de tal manera que no sufran durante el transporte, manipulación y almacenamiento. Los tornillos irán engrasados, con sus tercas y arandelas instaladas y a su vez instalados en las abrazaderas.

#### 9.2 ROTULADO

En cada caja se colocará un rótulo con la siguiente información:

- Especificación del contenido con su referencia.
- Nombre y razón social del proveedor.
- País de origen.
- Cantidad de elementos.
- Peso unitario, peso total bruto y neto.
- Palabra ENEL
- Número de contrato o pedido.



- Fecha de entrega.
- Código de almacén.

## 9.3 MARCACIÓN

El material debe cumplir la siguiente marcación en bajo o en alto relieve. No se acepta pintura ni calcomanía.

- · Logo del fabricante
- Lote
- ENEL
- Mes y año de fabricación
- Rango de uso o diámetro

# 10. GARANTÍA DE FÁBRICA

Enel Colombia requiere como mínimo, un período de garantía de fábrica de cuarenta y ocho (48) meses, a partir de la entrega de los bienes.



FIGURA 1. DIMENSIONES Y COMPONENTES

Notas	4	2	Tuerca Hexagonal m5
Recubrimiento con galvanizado por inmersión en caliente o recubrimiento	3	2	Tornillo Carruaje Tipo 1- t4
órgano metálico	2	1	Cuerpo superior
Dimensiones en milímetros y pulgadas	1	1	Cuerpo inferior
Tolerancias medidas +/- 5%	No	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	ELEM	ENTOS QUE SE	SUMINISTRAN
Aplicación			
I			
Soporte de diagonales para estructuras de	SÍMBOLO	ABRAZADERA	D (mm)
Soporte de diagonales para estructuras de MT	SÍMBOLO Z12	ABRAZADERA TIPO N°2	<b>D (mm)</b> 140
	Z12	TIPO N°2	140
	Z12 Z13	TIPO N°2 TIPO N°3	140 180
	Z12 Z13 Z14	TIPO N°2 TIPO N°3 TIPO N°4	140 180 200
	Z12 Z13 Z14	TIPO N°2 TIPO N°3 TIPO N°4 TIPO N°5	140 180 200 250

<sup>-</sup>Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.





FIGURA 2. ENSAYO DE TRACCIÓN

## **ANEXO 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS**

N°		DESCRIPCIÓN	OFERTADO			
		Fabricante				
1 Propone	Proponente	País de fabricación				
		Representante del fabricante				
2	Normas	Fabricación y pruebas				
3	Material de fabricación	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
4	Diámetro de la abrazadera con dos salidas armada D[mm]					
		Espesor de la platina (pulg)				
		Ancho de la platina (pulg)				
		Longitud de los dobleces donde van alojados los tornillos (mm)				
_		Tamaño del agujeros cuadrados (mm x mm)				
5	Cuerpo superior	Tamaño de los agujeros circulares ø (mm)				
		Longitud A y B (mm-posición de los agujeros)				
		Longitud de la salida (mm)				
		Altura de la salida (mm)				
		Radios de curvatura mayores a 13mm (si/no)				
		Espesor de la platina (pulg)				
		Ancho de la platina (pulg)				
		Longitud de los dobleces donde van alojados los tornillos (mm)				
6	Cuerpo inferior	Tamaño del agujero cuadrados (mm x mm)				
	'	Longitud A y B (mm-posición de los agujeros)				
		Longitud de la salida (mm)				
		Altura de la salida (mm)				
		Radios de curvatura mayores a 13mm (si/no)				
		Diámetro de la cabeza				
		Lado del cuadrante				
7	T:	Altura del cuadrante				
7	Tornillos carruaje	Longitud del tornillo				
		Diámetro de la rosca				
		Cantidad de tornillos				
		Altura de la tuerca				
0	T	Diámetro de la rosca				
8	Tuerca	Distancia entre caras				
		Cantidad de tuercas				
9	Tipo de ajuste entre tuer	ca y tornillo				
10	Resistencia a la tracción	-				
11	Límite mínimo de fluencia: Kg/mm² (MN/m²)					
12	Elongación % en 50mm (					

<sup>-</sup>Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.



			Tipo (Describir)	
		Galvanizado		
			Espesor (min/prom, μm)	
			Grado de corrosión	
13 Recubi		Órgano Metálico	(indicar alto / medio acorde con ET470)	
	Recubrimiento		Espesor capa ( µm)	
			Horas mínimas de SST-	
			Salt Spray Test	
			Cumple con los ensayos	
			indicados en la ET470	
		Prueba dimensional		
		Prueba química		
		Prueba de recubrimiento	(espesor y adherencia)	
		Ensayo de tracción		
14	Ensayos	Ensayo de doblamiento		
		Ensayo de desdoblamien		
		Están incluidas dentro de (Si/No)	l precio del material	
		A realizar en fabrica (Des	cribir)	
15	Desviaciones presentadas	A realizar en fabrica (Des	CTIDIT)	
16	Garantía (meses)			
_	DO DE EVALUACIÓN TÉCNICA			
11200211		Entidad certificadora		
		Número de certificado		
17	Certificación de sistema de calidad (Norma ISO9001)	Fecha de aprobación (Día	a/Mes/Año)	
	Calidad (Norma 1509001)	Vigencia		
		Adjunta el certificado (Si/	No)	
		Entidad certificadora		
		Número de certificado		
18	Certificación de producto con	Fecha de aprobación (Día	a/Mes/Año)	
	norma técnica	Vigencia		
		Norma técnica con la cua		
		Adjunta el certificado (Si/	No)	
		Entidad certificadora		
	Certificación de producto con	Número de certificado	(14.7)	
19	RETIE	Fecha de aprobación (Día	n/Mes/Ano)	
		Vigencia	NI-X	
* DECLUT	    ado de evaluación regulato	Adjunta el certificado (Si/	INO)	
* RESULT	Observaciones	JNIA**		
	Onservaciones			