



# ET127 Cable encauchetado para acometida de alumbrado público

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
ET127	01 Septiembre 2022



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://likinormas.enelcol.com.co>





# 1. REQUISITOS GENERALES

---

## 1.1. CONDICIONES DE SERVICIO

---

Los cables de que trata esta especificación serán instalados en sistema de alumbrado público de ENEL COLOMBIA S.A.ESP., para acometidas de acuerdo con las siguientes condiciones generales del sistema:

### 1.1.1. CONDICIONES AMBIENTALES

- Altura sobre el nivel del mar: 2640 m
- Humedad relativa: 90%
- Temperatura ambiente máxima: 27 °C
- Temperatura ambiente mínima: -5 °C
- Temperatura ambiente promedio: 14 °C

### 1.1.2. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA

- Tensión nominal: 208/120 V, 380/220 V, 480/277V
- Frecuencia **nominal** : 60 Hz

## 1.2. CABLES NORMALIZADOS

---

El **material** de los conductores es cobre blando; el aislamiento de cada conductor y la chaqueta del **cable** encauchetado es en PVC.

Los cables normalizados por la **Empresa** son:

- 3 x 12 AWG
- 3 x 14 AWG

## 1.3 NORMAS DE FABRICACIÓN Y PRUEBAS

---

El **cable** terminado, así como sus componentes, deben estar de acuerdo con los requerimientos de la última revisión de las siguientes normas (donde sean aplicables):

- NTC 307 (ASTM B 8) - Cables concéntricos de cobre duro, semiduro y blando para usos eléctricos
- NTC 359 (ASTM B 3) - Alambres de cobre blando o recocido desnudo de sección circular para usos eléctricos
- NTC 1818 (ASTM B 49) - Alambres de cobre laminado en caliente para usos eléctricos.
- NTC 1099 (ICEA S 61-402) - Alambres y cables aislados con termoplástico para transmisión y distribución de energía eléctrica
- NTC 2447 - Plásticos, compuestos flexibles de polímeros y copolímeros de cloruro de vinilo para moldeo y extrusión
- NTC 3942 (ICEA S-73-532) Cables de control
- **RETIE** Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas



## 2. REQUISITOS TÉCNICOS PARTICULARES

### 2.1. CONDUCTORES Y CABLE TERMINADO

Los conductores, el aislamiento de cada conductor y la chaqueta del cable encauchetado, deben cumplir con las características generales, dadas en la Tabla No. 1.

### 2.2 MARCACIÓN DE LOS CABLES

El cable terminado se deberá marcar sobre la chaqueta de PVC y con una separación máxima de un (1) metro, en forma legible e indeleble con la siguiente información:

- ENEL
- Nombre del fabricante
- Número de pedido y/o contrato
- Nombre y designación del cable
- Tensión nominal de aislamiento
- Año de fabricación
- Marca secuencial por metro de la longitud del cable

**Tabla No. 1**

NOMBRE		<b>3x12</b>	<b>3x14</b>
DESIGNACION	AWG	3x12	3x14
CONDUCTOR INDIVIDUAL			
Calibre	AWG	12	14
Clase de cableado		B	B
Diámetro del conductor	mm	2,34	1,84
Area	mm <sup>2</sup>	3310	2,08
No. de alambres		7	7
Diámetro de los alambres	mm	0,775	0,615
Peso conductor desnudo	kg/km	30	18,8
Resistencia D.C. nominal, 20 °C	Ohmio/km	5,32	8,45
Material		cobre blando	cobre blando
AISLAMIENTO			
Material		PVC 75°C	PVC 75°C
Espesor promedio mínimo	mm	0,38	0,38
Espesor mínimo en un punto	mm	0,33	0,33
Resistencia a la tracción	Mpa	13,8	13,8
Elongación	%	150	150



CHAQUETA			
Resistencia de aislamiento	MegaOhmio/km	610	610
Espesor promedio mínimo	mm	1,14	1,14
Diámetro exterior	mm	8,9	10
Elongación	%	100	100
Color		negro	negro
Material		PVC 90°C	PVC 90°C
Peso unitario	kg/km	180	132

>>

### 3. CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

#### 3.1. CONDUCTOR INDIVIDUAL

##### 3.1.1. MATERIA PRIMA

La materia prima utilizada en el alambroón de cobre debe tener una pureza del 99.9% y debe cumplir con los requisitos de la norma NTC 1818.

##### 3.1.2. ALAMBRES DE COBRE

Los alambres de cobre deben ser de cobre blando, con una conductividad mínima del 100%, según la norma NTC 359.

##### 3.1.3. CONDUCTOR

Los conductores estarán formados por alambres de cobre blando cableado clase B y deberán cumplir con las características técnicas de fabricación especificadas en la norma NTC 307.

##### 3.1.4. AISLAMIENTO

polímeros o copolímeros de cloruro de vinilo, de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 2447, presentada en forma de mezcla seca aglomerada y granulada.

El aislamiento deberá ser apto para soportar temperaturas en el conductor de cobre de 75 °C bajo condiciones normales de operación, y deberá cumplir con los requisitos establecidos en la norma NTC 1099.

El aislamiento deberá ser el adecuado para usos en medios húmedos y secos, y deberá ser resistente a los esfuerzos mecánicos durante la instalación y operación del cable. El espesor mínimo promedio del aislamiento del cable será el establecido en la Tabla No. 1, y el mínimo no será inferior, ningún punto al 90



% del espesor mínimo promedio especificado.

El color del aislamiento de PVC, y su utilización para cada conductor del cable encauchetado será el establecido en la Tabla No. 2.

**Tabla No. 2**

<b>COND. No.</b>	<b>COLOR BASE- TRAZA</b>	
	<b>3x12 AWG</b>	<b>3X14 AWG</b>
1	Negro	Negro
2	Blanco	Blanco
3	Verde	Verde

### **3.2. CABLEADO Y RELLENO**

---

Los conductores aislados individuales que conforman el cable encauchetado deberán estar dispuestos en capas concéntricas y cableados en sentido antihorario.

Si es necesario, para garantizar una sección circular del cable encauchetado terminado, los intersticios entre los conductores se rellenarán con un material adecuado que sea compatible con los demás materiales del cable encauchetado.

Los conductores que conforman el cable encauchetado se deben reunir y amarrar mediante una cinta Mylar o similar no higroscópica, aplicada helicoidalmente a lo largo del encauchetador. El espesor de la cinta deberá ser como mínimo de 0,04 mm.

### **3.3. CHAQUETA EXTERIOR**

---

El conjunto del cable encauchetado, una vez ensamblado con la cinta metálica de cobre), deberá ser cubierto con una chaqueta de PVC de color negro, resistente a la abrasión y a la acción química de ácidos, álcalis, aceites, etc, y deberá cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 4.2. de la norma NTC 3942.

El espesor mínimo promedio de la chaqueta del cable será el establecido en la Tabla No. 1, y el mínimo no será inferior, en ningún punto, al 80% del espesor mínimo promedio especificado.



## 4. EMPAQUE E IDENTIFICACIÓN

---

Los cables se reciben en carretes de madera y adecuadamente protegidos, de tal manera que durante el transporte y almacenamiento no sufran daños por humedad, contacto o golpes con otros materiales y no se deterioren por almacenamiento a la intemperie.

La madera empleada en la fabricación de los carretes debe ser de calidad reconocida y deberá someterse a un tratamiento de preservación para evitar el ataque de plagas, parásitos y otros agentes naturales.

El tambor del carrete debe tener un diámetro exterior no menor que treinta (30) veces el diámetro del conductor, pero en ningún caso deberá ser menor de 460 milímetros.

El orificio para el manejo de los carretes debe ser circular, centrado en su eje, con un diámetro mínimo de 75 milímetros, provisto de flange metálico en cada cara del carrete.

Los carretes con un peso bruto (carrete más cable) de 1000 kilogramos ó mayor, deberán estar provistos de un tubo metálico que atraviese el carrete y que tenga un diámetro exterior mayor de 75 milímetros.

El cable debe embobinarse por capas uniformes y la última capa debe protegerse con un recubrimiento de material impermeable. Los dos extremos del cable aislado deben asegurarse firmemente al carrete y sellarse completamente por medio de una caperuza o material aislante, con el fin de prevenir la penetración de humedad en los cables. La capa final deberá ser protegida en forma segura contra daños mecánicos.

Los carretes deben tener una protección exterior construida con listones de madera fijados sobre el borde de las alas de los carretes y asegurados con cinta o fleje de acero inoxidable (zunchos).

Los carretes deberán numerarse en forma consecutiva y sus números se marcarán con pintura o tinta indeleble, de igual forma se deberá indicar el sentido correcto de rodamiento de los carretes mediante una flecha ubicada en los costados de los mismos.

Los carretes deberán tener una placa metálica para su identificación en cada uno de los costados, cada una de las cuales incluirá por lo menos la siguiente información:

- ENEL.
- Nombre del fabricante.
- Número del contrato y/o orden de compra.
- Número del carrete.
- Material y calibre del conductor.
- Tipo, clase y tensión nominal del aislamiento.
- Código SAP de inventario.

## 5. INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE RECEPCIÓN TÉCNICA DEL CABLE

---

Las pruebas y recepción del cable serán efectuadas por representantes de ENEL COLOMBIA S.A ESP



Distribuidora de Energía de Bogotá, realizándose las pruebas en las instalaciones del fabricante quien deberá asumir su costo y proporcionar el material, los equipos y el personal necesario para tal fin.

Las pruebas podrán ser repetidas en laboratorios oficiales o particulares reconocidos por ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. Distribuidora de Energía de Bogotá, la que a su vez se reservará el derecho de realizar una inspección previamente durante el proceso de fabricación, para lo cual el fabricante deberá suministrar los medios necesarios para facilitar la misma

Los ensayos incluyen:

### **5.1 Ensayos tipo:**

- Resistencia a la tracción y elongación de alambres que conforman los conductores de cobre
- Determinación de la resistividad y conductividad eléctrica del alambre de cobre.
- Ensayos físicos y de envejecimiento del aislamiento y de la chaqueta.
- Ensayo a la llama, doblado en frío, choque térmico y deformación térmica

### **5.2 Ensayos de rutina y/o recepción:**

- Control dimensional de alambres de cobre blando y del cable terminado
- Medición del espesor del aislamiento y la chaqueta de PVC.
- Ensayo de tensión aplicada al cable terminado.
- Ensayo de resistencia de aislamiento en el cable terminado.
- Determinación de la resistencia eléctrica del conductor

### **5.3 Criterios de aceptación y muestreo:**

Los ensayos de recepción se llevan a cabo sobre muestras tomadas de un cable o carrete completo acorde con la relación indica en la tabla No. 3

Para determinar la aceptabilidad de un lote, se debe realizar una inspección por atributos siguiendo un plan de muestreo simple, de acuerdo con las normas ISO 2859-0 e ISO 2859-1.

Específicamente, AQL = 1,5%, nivel II, rechazando cualquier defecto "menor, mayor o crítico" en la inspección.

Los costos de los materiales rechazados se cargarán al oferente. La aprobación o rechazo de cada una de las muestras se realizará de acuerdo con lo requerido en la norma ISO 2859-1 para cada una de las pruebas.

En detalle, si un lote no cumple con lo que se requiere en la prueba de resistencia eléctrica de acuerdo con los requisitos de aprobación del estándar de referencia, el Inspector puede llevar a cabo dicha prueba a todas las unidades que conforman el lote

# de Carretes	# de muestras	Nivel de aceptación	Nivel de rechazo
---------------	---------------	---------------------	------------------



2 - 8	2	0	1
9 - 15	3	0	1
16 - 25	5	0	1
26 - 50	8	0	1
51 - 90	13	0	1
91 - 150	20	1	2
151 - 280	32	1	2
281 - 500	50	2	3
501 - 1200	80	3	4
1201 - 3200	125	5	6
3201- 10000	200	7	8
>10000	315	10	11

Tabla No. 3. Muestras y grado de aceptación de cada uno de los ensayos.

**ANEXO I PLANILLA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS Cable encauchetado para alumbrado público**

N°	DENOMINACIÓN	CARACTERÍSTICA	SOLICITADO	OFERTADO
1	Fabricante			
2	País de fabricación			
3	Referencia			
4	Normas de fabricación y pruebas	NTC 3942 /(ICEA S-73-532)		
5	<b>DESIGNACIÓN</b>			
a	Calibre	AWG		
b	Clase de cableado		B	
c	Diámetro del conductor	mm		
d	Area	mm <sup>2</sup>		
e	No. de alambres		7	
f	Diámetro de los alambres	mm		
g	Resistencia D.C. nominal, 20 °C	Ohmio/km		
6	<b>AISLAMIENTO</b>			
a	Material			
b	Espesor promedio mínimo	mm	0.38	
c	Resistencia a la tracción	Mpa		
d	Elongación	%	150	





e	Resistencia de aislamiento	MegaOhmio-km		
<b>7</b>	<b>COLORES - TRAZA</b>	<b>Conductor No.</b>		
		1	Negro	
		2	Blanco	
		3	Verde	
<b>8</b>	<b>NÚCLEO</b>			
a	Espesor de la cinta	mm		
b	Tipo de material de la cinta de amarre			
c	Tipo de aplicación			
<b>9</b>	<b>CINTA METÁLICA DE COBRE</b>			
a	Espesor	mm		
b	Traslapo con respecto al ancho de la cinta			
c	Tipo de aplicación			
<b>10</b>	<b>CHAQUETA</b>			
a	Material		PVC	
b	Espesor promedio mínimo	mm		
c	Resistencia a la tracción	Mpa		
d	Elongación	%	100	
e	Color		negro	
<b>RESULTADO EVALUACIÓN TECNICA</b>				
		Entidad certificadora		
		Número de acreditación		
<b>12</b>	Sistema de Calidad	Fecha de aprobación (Día/Mes/Año)		
		Vigencia		
		Adjunta el certificado (Si/No)		
		Entidad certificadora		
		Número de acreditación		
<b>13</b>	Certificación de producto con norma técnica	Fecha de aprobación (Día/Mes/Año)		
		Vigencia		
		Adjunta el certificado (Si/No)		
		Entidad certificadora		
		Número de acreditación		
<b>14</b>	Certificación de producto con RETIE	Fecha de aprobación (Día/Mes/Año)		
		Vigencia		
		Adjunta el certificado (Si/No)		



RESULTADO EVALUACIÓN REGULATORIA	
<b>OBSERVACIONES</b>	